

# Séchage Bois bûche Type Ampiro

Volume stère	Dim Bois	N° Prog	GFF BSJ	Date de remplissage	Heure remplissage	Durée remplissage	Date vidange	Heure vidange	Durée vidange	Humidite entrée	Humidite sortie	Durée séchage	Temps de séchage par stère	Observations et/ou messages erreurs
22	50	4	GFF	27/01/2009 (mise en service)	11,3	0,3	02/02/2009	14,3	3	60%	20%	144	6,55	Achtung ! Températeur zu Hoch
22	50	4	BSJ	02/02/2009	17	0,3	09/02/2009	8,3	2,3	55%	23%	144	6,55	Achtung ! Températeur zu Hoch
22	50	2	BSJ	09/02/2009	11	0,3	13/02/2009	9,3	2	45%	29%	94	4,27	Changement carte programmeur
22	50	2	BSJ	13/02/2009	11	0,3	19/02/2009	8,3	3	55%	26%	140	6,36	RAS
22	50	2	GFF	19/02/2009	10,3	0,45	25/02/2009	13,3	3	50%	20%	145	6,59	RAS
22	50	2	GFF	25/02/2009	16	0,3	02/02/2009	11	2,3	46%	20%	120	5,45	Arrêt chaudière F19
28	33	2	GFF	02/02/2009	14	0,3	06/03/2009	13	2,3	45%	18%	95	3,39	RAS
27	33	2	GFF	06/03/2009	16	0,3	11/03/2009	9	2,3	45%	18%	95	3,52	RAS
27	33	2	GFF	11/03/2009	11	0,3	16/03/2009	9	2,3	45%	20%	100	3,7	RAS
20	50	2	GFF	16/03/2009	11	0,3	20/03/2009	14	2,3	55%	20%	98	4,9	Chene
22	50	2	BSJ	20/03/2009	16	0,3	06/04/2009	9	1	60%	25%	195	8,86	Travaux + mise sur remorque
22	50	2	GFF	06/04/2009	11	0,3	10/04/2009	11	1	45%	25%	96	4,36	RAS
20	50	2	GFF	10/04/2009	12	0,3	15/04/2009	9	1	47%	22%	108	5,4	RAS
28	33	2	BSJ	16/04/2009	17	0,4	27/04/2009	15	1,3	65%	28%	262	9,36	Bois vert
22	50	2	BSJ	27/04/2009	16	0,4				65%				
<b>TOTAL</b>												<b>1 836</b>		<b><i>Demande de contrôle du cycle « bois vert » pour réduction du temps de cycle</i></b>

16/04/2009

- 348 stères de bois passé en séchoir
- Soit au stère 5,28 heures